

シンレキ の 薄層段差修正材

SRK フラット



施工前

施工後

本製品は、薄層の段差修正を目的とした
MMA（メタクリル酸メチル）樹脂モルタルです。

◆ 用途

アスファルト舗装またはセメントコンクリート舗装に生じた段差修正

◆ セット内容

段ボール箱入り 4 セット 合計 20.4 kg

専用樹脂 ----- 1.8 ℓ 缶入り × 4 缶

反応開始剤(青) ----- 白色粉末 × 4 袋

冬用反応開始剤(赤) --- 白色粉末 × 4 袋

専用骨材 ----- 3.75 kg 入り × 4 袋

まき石 ----- 灰色骨材 × 4 袋



◆ 特長

- ・ 既設舗装との接着性が優れています。
- ・ 特殊な樹脂を使用しているため、既設舗装の動きに追従し、長期供用が望めます。
- ・ 硬化が速く、早期交通開放が可能です。
- ・ 常温で使用するため、簡単かつ安全に施工可能です。


◆ 使用方法

- ① 施工箇所のゴミやホコリを清掃、除去します。
(セメントコンクリート面への施工時には、プライマーを使用してください。)
- ② 専用樹脂に反応開始剤を加え、よく振り混ぜます。
- ③ 袋の中の専用骨材に②で混合した専用樹脂を加え、よく練り混ぜます。
- ④ 施工箇所に③で、混合した樹脂モルタルを流し込み、コテで平らに仕上げます。
その後、付属のまき石を撒布します。
- ⑤ 硬化したことを確認後に交通開放します。硬化までの目安は、約 30 分です。
* 密度：2.4g/cm³

◆ 使用上の留意点

- ・ 施工箇所が湿っている場合は、乾燥させてから施工してください。
- ・ 1セットずつ施工してください。まとめて樹脂モルタルを混合すると袋の中で硬化してしまい、2セット目以降の施工が困難になってしまいます。
- ・ 専用樹脂は、引火性がありますので火気には十分注意してください。

* 製品の詳細につきましては、安全データシート(SDS)をご参照下さい。



本 社 〒 144-0052 東京都大田区蒲田5丁目38番1号
TEL 03-3736-0561 FAX 03-3736-0532
URL <http://www.shinreki.co.jp> E-mail info@shinreki.co.jp